

Životnosť materiálu WPC SLOVAKIA v štandardných podmienkach podľa certifikovaného atestu je viac ako 25 rokov.

Záruka 15 rokov je platná v rozsahu proti výrobným vadám, vzniku triesok, hubám, hnilobe a drevokaznému hmyzu v štandardných podmienkach.

Uznaná reklamácia obnáša dodanie náhrady, za poškodený materiál.

Záruka sa nevzťahuje na miernu zmenu sýtosti farby dosiek. Jedná sa o produkty na báze dreva a tak ako u dreva, sa aj u drevoplastových dosiek môžu časom vyskytnúť mierne odchýlky v sýtosti farby následkom UV žiarenia a vlhkosti.

Dôležité upozornenie :

Dodržanie týchto základných bodov je podmienkou pre uznanie záruky!

- Pevný, rovný, stabilný a mierne vypsádaný podklad
- Neukladať dosky priamo na podklad bez hranolov
- Zabezpečiť odtok vody a dostatočné odvetranie podkladu
- Dodržať svetlú vzdialenosť podkladových hranolov 400mm, maximálne 450mm
- V prípade možnosti bodovo ukotviť hranoly do podkladu
- Vytvoriť na doskách mierny spád (0.5-1%) pre prirodzený odtok vody z dosiek
- Dodržanie dilatačných špár vid. tabuľka
- Predvrtanie dier pri skrutkovaní do dosky
- Na čistenie dosiek používať len vhodné čistiace prostriedky

Tabuľka zostávajúcej rozťažnosti dosiek (teplota prostredia vs dĺžka dosky)

	1,0m	1,5m	2,0m	2,5m	3,0m	3,5m	4,0m	5,8m
10°C	2-3mm	4mm	5mm	6mm	7-8mm	9mm	10mm	15mm
20°C	2mm	2-3mm	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm	12mm
25°C	1-2mm	2mm	2-3mm	3mm	3-4mm	4mm	5mm	10mm
30°C	1mm	1mm	1-2mm	2mm	2mm	2-3mm	3mm	8mm

pozn. : pozor na teplotu dosky v tieni a na slnku